

C-MATRIX SYSTEM C-MATRIX G620C50-H

SISTEMA DI RINFORZO FRCM (FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS MATRIX) IN FIBRA DI VETRO AR PER IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI EDIFICI STORICI E MODERNI



C-MATRIX G620C50-H è un sistema di rinforzo FRCM che combina l'efficacia di una rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata e di una matrice inorganica a base cementizia polimero modificata. Il sistema offre eccellenti proprietà chimico-fisiche ed elasto-meccaniche.

Componenti del sistema:

- **FB-VAR620R24H:** Rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata, del peso secco di 600 g/m², che fornisce una buona resistenza a trazione dell'intero sistema e garantisce la corretta distribuzione delle sollecitazioni statiche e sismiche;
- **STRUTTURA TIXO - TX 251:** Malta cementizia polimero modificata, premiscelata, monocomponente, tixotropica, fibrorinforzata con fibre sintetiche, a presa normale e grana fine, con resistenza a compressione ≥ 45 MPa, che assicura il corretto trasferimento delle sollecitazioni attraverso una buona adesione fra sistema e supporto.

La rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata, caratterizzata da flessibilità e adattabilità a superfici anche irregolari, nonché da una buona resistenza meccanica, lavora in sinergia con la matrice inorganica per creare un rinforzo omogeneo ed a basso spessore che non altera la distribuzione delle masse e delle rigidità. Il sistema si integra perfettamente con il substrato esistente, migliorando così la resistenza e la duttilità della struttura, anche in contesti di potenziale pericolosità sismica.

C-MATRIX G620C50-H garantisce un'ottima compatibilità chimica e meccanica con i materiali da costruzione tradizionali. Gli interventi eseguiti con tale sistema di rinforzo risultano strutturalmente efficaci e al contempo relativamente poco impattanti, permettendo di preservare il valore architettonico delle strutture esistenti. Conforme alle disposizioni delle EAD 340275-00-0104 "Externally bonded Composite systems with inorganic matrix for strengthening of concrete and masonry structures" **C-MATRIX G620C50-H** è provvisto di marcatura CE per interventi di consolidamento strutturale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rinforzo strutturale e miglioramento sismico di murature esistenti con indice di qualità muraria adeguato
- Incremento della resistenza e della duttilità strutturale
- Prevenzione di collassi locali e/o globali
- Rinforzo di archi e volte in muratura, anche di ridotto spessore
- Confinamento e rinforzo di pilastri
- Presidio antiribaltamento e rinforzo di elementi non strutturali (NSEs) (es. tamponamenti su strutture intelaiate)
- Cordoli di sommità in muratura armata

VANTAGGI PRINCIPALI

1. **Prestazioni elevate:** il sistema migliora la resistenza lato trazione dell'elemento strutturale, garantendo la sicurezza strutturale, anche in contesti sismici e in caso di sollecitazioni elevate, senza apportare incrementi di rigidezza e massa della struttura.
2. **Durabilità e compatibilità:** il sistema matrice-rinforzo garantisce una compatibilità chimico-fisica ottimale con le murature e/o supporti in calcestruzzo ed una conseguente durabilità dell'intervento.
3. **Facilità di applicazione:** la rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata è leggera, flessibile, maneggevole e facile da installare. L'applicazione "fresco su fresco" unita alle caratteristiche della rete permette di ridurre i tempi di realizzazione del rinforzo.
4. **Soluzione versatile:** adatto sia per edifici storici (non vincolati) sia per strutture moderne, **C-MATRIX G620C50-H** è una soluzione di rinforzo sottile, non invasiva, indicata per applicazioni su supporti di diversa tipologia, inclusi quelli con superfici non piane, come archi e volte.
5. **Reversibilità dell'intervento:** Il sistema **C-MATRIX G620C50-H**, se specificatamente progettato, risponde ai criteri di reversibilità assicurando interventi non invasivi e facilmente rimovibili.

DATI TECNICI DEL SISTEMA

	Descrizione del sistema
Nome Commerciale	C-MATRIX G620C50-H
Produttore	Fibre Net SpA
Tipo di rinforzo	FB-VAR620R24H Rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata
Tipo di matrice	STRUTTURA TIXO - TX 251 Malta cementizia polimero modificata
Spessore nominale del sistema di rinforzo	15 mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL SISTEMA

Prove di distacco	Valore medio	Valore caratteristico	U.M.	Rif.
	Supporto: muratura di laterizio			
Tensione limite convenzionale $\sigma_{lim,conv}$	870	764	MPa	EAD 340275-00-0104
Deformazione limite convenzionale $\epsilon_{lim,conv}$	1,01	-	%	
	Supporto: muratura di pietrame			
Tensione limite convenzionale $\sigma_{lim,conv}$	926	835	MPa	
Deformazione limite convenzionale $\epsilon_{lim,conv}$	1,07	-	%	
	Supporto: muratura di tufo			
Tensione limite convenzionale $\sigma_{lim,conv}$	970	850	MPa	
Deformazione limite convenzionale $\epsilon_{lim,conv}$	1,12	-	%	
	Supporto: calcestruzzo			
Tensione limite convenzionale $\sigma_{lim,conv}$	968	864	MPa	
Deformazione limite convenzionale $\epsilon_{lim,conv}$	1,12	-	%	
	Valore medio	Valore caratteristico	U.M.	
Prove di trazione				
Tensione ultima σ_u del composito	1309	1078	MPa	
Deformazione ultima ϵ_u del composito	1,83	-	%	
Modulo di rigidezza E_1 , nello stadio A	2432	-	GPa	

DATI GEOMETRICI, MECCANICI E FISICI DEL RINFORZO

Proprietà	Descrizione	Rif.
Nome commerciale	FB-VAR620R24H	
Grammatura della rete (secca) in ordito	300 g/m ²	ISO 11667:1997
Grammatura della rete (secca) in trama	300 g/m ²	
Spessore equivalente della rete di rinforzo in ambo le direzioni	0,113 mm	EAD 340275-00-0104
Densità del materiale costituente la rete di rinforzo	2,65 g/cm ³	
Dimensione della maglia	24x24 mm	Metodo interno

Prove di trazione	Valore medio	Valore caratteristico	U.M.	Rif.
Tensione ultima σ_{uf} della rete	1464	1373	MPa	EAD 340275-00- 0104
Modulo elastico E_r della rete	86,20	-	GPa	
Deformazione ultima a trazione ϵ_{uf} della rete	1,70	-	%	

CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MALTA

Proprietà	Descrizione	Rif.
Nome commerciale	STRUTTURA TIXO TX 251	
Classe	R4	EN 998-2
Resistenza a compressione a 28 giorni	≥ 45 MPa	EAD 340275-00-0104
Modulo elastico a 28 giorni	≥ 20 GPa	
Adesione al supporto in laterizio	≥ 0.5 MPa (FP: A)	EN 1015-12
Adesione al supporto in calcestruzzo	≥ 2 MPa (FP: A)	
Percentuale in peso delle componenti organiche	< 10 %	-

Sistema qualificato con **Marcatura CE** con valutazione e verifica della costanza della prestazione **AVCP 2+**.

INDICAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA

L'applicazione del sistema **C-MATRIX G620C50-H** segue un processo atto a garantire le massime prestazioni in ogni contesto di applicazione, sia esso storico o moderno. Si consiglia l'applicazione su murature con indice di qualità adeguato. L'esecuzione corretta di tutte le fasi operative è fondamentale per ottenere un rinforzo efficace e duraturo.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperature di applicazione: Il sistema deve essere applicato in condizioni ambientali comprese tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+35^{\circ}\text{C}$. Evitare l'esposizione a irraggiamento solare diretto o a umidità eccessiva, per garantire una maturazione ottimale della malta e una corretta adesione della rete.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Indicazioni generali

La preparazione del supporto è essenziale per garantire la piena efficacia del sistema **C-MATRIX G320C15-M**. Per assicurare la perfetta adesione del sistema di rinforzo, è fondamentale intervenire su superfici strutturalmente integre, coese e meccanicamente idonee.

Devono essere sempre rimosse tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco, fino a raggiungere il supporto integro.

Per i supporti in muratura è consigliata ove possibile la scarnitura dei giunti di malta esistenti, per una profondità ≥ 5 mm.

L'applicazione del sistema di rinforzo su spigoli vivi è da evitare; si prescrive un raccordo degli spigoli con **raggio minimo di curvatura > 20 mm**.

Prima dell'applicazione del sistema, pulire accuratamente la superficie da polveri, grassi, efflorescenze e altre sostanze mediante idrolavaggio a pressione adeguata. Lasciare evaporare l'acqua in eccesso, assicurandosi che il supporto risulti saturo ma con superficie asciutta (s.s.a.).

Affinché lo strato di malta di rinforzo aderisca correttamente, la superficie deve essere planare ed irruvidita, con indice di scabrezza ≥ 1 mm.

Nel caso siano rilevati vuoti nel substrato esistente, è necessario prendere in esame l'eventualità di eseguire iniezioni con materiali idonei e compatibili con quelli originali.

In presenza di lesioni, è richiesto di ripristinare la continuità mediante idonei interventi di cucitura.

Nel caso di supporti con problemi di esfoliazione superficiale o bassa coesione, si consiglia l'esecuzione di un trattamento consolidante superficiale con prodotti idonei (es. **INTEGRA SPECIAL – LT 734**). Per dettagli sui materiali di consolidamento più adatti, contattare l'Azienda.

Qualora siano presenti rivestimenti superficiali o intonaci tenaci e particolarmente coesi con il supporto, la cui rimozione comprometterebbe l'integrità del supporto per la successiva applicazione del rinforzo, si raccomanda di consultare i tecnici di Fibre Net per una valutazione specifica.

Archi e volte

Fatto salvo quanto indicato nei paragrafi precedenti, per interventi su elementi strutturali quali archi o volte, attenersi a quanto di seguito riportato.

È consigliata la rimozione completa degli strati superficiali esistenti e/o di ricoprimento, mediante operazioni manuali o attrezzi meccanici, al fine di riportare il paramento alle condizioni ottimali per l'applicazione del sistema di rinforzo.

Nel caso specifico di volte, per interventi di rinforzo all'estradosso, l'eventuale rimozione del rinfiacco deve essere attentamente valutata, attenendosi scrupolosamente alle fasi operative previste nel progetto esecutivo. Si raccomanda di verificare preventivamente la consistenza e l'eventuale ruolo stabilizzante del rinfiacco stesso.

PREPARAZIONE DELLA MALTA

La malta **STRUTTURA TIXO TX 251** deve essere preparata aggiungendo acqua pulita nella quantità riportata sulla confezione. La miscelazione e la preparazione dell'impasto devono essere effettuate con strumenti adeguati e secondo le modalità previste nella relativa scheda tecnica.

APPLICAZIONE DEL PRIMO STRATO DI MALTA

Sulla superficie preparata secondo le indicazioni sopra riportate, applicare un primo strato di malta **STRUTTURA TIXO - TX 251**, assicurando uno spessore uniforme di circa 8 mm.

Tale strato di malta può comprendere anche lo spessore necessario alla regolarizzazione geometrica del supporto, al fine di ottenere una superficie planare idonea all'installazione del rinforzo.

L'applicazione può essere eseguita mediante spatola, cazzuola o pompa intonacatrice.

POSA DELLA RETE DI RINFORZO

A malta ancora fresca, procedere con l'applicazione della rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata **FB-VAR620R24H**. La rete deve essere posizionata con cura e pressata delicatamente con una spatola piana per assicurarsi che venga impressa nello strato di malta.

Nei punti di giunzione tra i teli di rete, sia longitudinalmente che trasversalmente, deve essere garantita l'adeguata sovrapposizione minima di **300 mm** secondo quanto stabilito da CNR-DT 215/2018, assicurando così la continuità e l'efficacia del rinforzo strutturale.

In corrispondenza degli spigoli risvoltare la rete facendo attenzione a non danneggiare le fibre.

APPLICAZIONE DEL SECONDO STRATO DI MALTA

Applicare un secondo strato di malta, fresco su fresco, a completo ricoprimento della rete ed avendo cura di raggiungere uno spessore uniforme di almeno **15 mm** complessivi. Questo strato deve fornire un ricoprimento omogeneo ed adeguato al rinforzo.

APPLICAZIONE DI CONNESSIONI (OPZIONALI)

In situazioni particolari, dove è richiesto un collegamento meccanico del rinforzo alla struttura portante, è possibile utilizzare connettori in fibra di vetro ad alta resistenza del tipo **FB-TUP10-VAR** o **FB-TUF VAR**. Questi vengono inseriti nello spessore dell'elemento attraverso fori preventivamente realizzati, e inglobati nello spessore di malta, garantendo una connessione efficace tra il sistema di rinforzo e la struttura esistente. L'installazione dei connettori può avvenire sia mediante sfioccatura in corrispondenza del rinforzo con rete (intermedia) o sulla superficie finale della malta (esterna), secondo le specifiche tecniche del progetto o in base alle esigenze operative di cantiere. Nel caso di rinforzo estradosso di archi o volte, in corrispondenza delle imposte, ancorare il rinforzo alle murature d'ambito risvoltandolo per circa 200 mm ed applicando idonei sistemi di connessione.

STAGIONATURA E PROTEZIONE

Una volta completata l'applicazione del sistema di rinforzo, le superfici devono essere protette adeguatamente durante la fase di indurimento per almeno **24 ore**. In condizioni climatiche particolarmente secche, calde o ventilate, si consiglia di coprire le superfici con teli o di utilizzare tecniche di stagionatura umida, nebulizzando acqua per evitare un'asciugatura troppo rapida che potrebbe compromettere la qualità del rinforzo. In ambienti particolarmente aggressivi o in aree esposte a umidità o acqua, è consigliabile applicare un ulteriore strato protettivo con adeguato prodotto per garantire una maggiore durabilità del sistema. In questi casi, si raccomanda di consultare l'Ufficio Tecnico per definire il trattamento protettivo più adatto alle condizioni specifiche.

CONDIZIONI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Il sistema viene fornito in due fasi distinte: la matrice (malta cementizia polimero modificata) ed il rinforzo (rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata).

Le reti **FB-VAR620R24H** sono disponibili in rotoli delle seguenti dimensioni:

- 100 cm (H) x 50 - 100 (L) m

Le reti devono essere stoccate in luogo asciutto e privo di polvere. Evitare l'esposizione diretta a fonti di luce e calore.

La malta **STRUTTURA TIXO TX 251** viene fornita nel seguente formato:

- Sacco da 25 kg

La malta deve essere stoccata negli imballi originali ben chiusi, in luogo asciutto e deve essere protetta dal gelo, dalle temperature elevate, dall'eccessiva insolazione e dal vento durante il periodo di stagionatura.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Durante tutte le fasi di preparazione ed applicazione dei prodotti, l'operatore deve utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per lo specifico utilizzo di reti e malte (abbigliamento da lavoro, occhiali protettivi, guanti, e maschera antipolvere). Per specifiche indicazioni, seguire quanto indicato nelle rispettive schede tecniche e di sicurezza. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone; in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua e consultare un medico.

In caso di applicazione in ambienti chiusi, provvedere ad una sufficiente aerazione del locale per garantire un corretto ricambio d'aria.

CERTIFICAZIONI

Il sistema **C-MATRIX G620C50-H** è provvisto di marcatura CE ai sensi dell'ETA n° 22/0865.

VOCE DI CAPITOLATO**SUPPORTO IN LATERIZIO**

Intervento di rinforzo strutturale su murature in laterizio esistenti mediante sistema FRM **C-MATRIX G620C50-H** di Fibre Net s.p.a., conforme a EAD 340275-00-0104 e provvisto di marcatura CE con sistema di controllo AVCP2+. L'intervento prevede la stesura di un primo strato di malta **STRUTTURA TIXO - TX 251** di Fibre Net a base cementizia polimero modificata, resistenza a compressione ≥ 45 MPa, la successiva applicazione di rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata **FB-VAR620R24H** di Fibre Net, dimensione della maglia 15x15 mm, grammatura 600 g/m², spessore equivalente della rete 0,113 mm, tensione limite convenzionale caratteristica del composito 764 MPa, modulo elastico medio della rete 86,20 GPa. Successivamente si procederà ad un secondo strato di malta **STRUTTURA TIXO TX 251** fino ad ottenere uno spessore complessivo dell'intervento di almeno 15 mm. Sono esclusi dalla voce: i lavori di rimozione di intonaci esistenti, la bonifica delle zone degradate, la preparazione del supporto tramite lavaggio e saturazione con acqua delle superfici di applicazione, i connettori (se previsti), eventuali prodotti di finitura e le prove di accettazione del materiale.

Tutti i materiali devono essere conformi alle specifiche tecniche e certificati in accordo alle normative vigenti.

SUPPORTO IN PIETrame

Intervento di rinforzo strutturale su murature in pietrame esistenti mediante sistema FRCM **C-MATRIX G620C50-H** di Fibre Net s.p.a., conforme a EAD 340275-00-0104 e provvisto di marcatura CE con sistema di controllo AVCP2+. L'intervento prevede la stesura di un primo strato di malta **STRUTTURA TIXO TX 251** di Fibre Net a base cementizia polimero modificata, resistenza a compressione ≥ 45 MPa, la successiva applicazione rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata **FB-VAR620R24H** di Fibre Net, dimensione della maglia 24x24 mm, grammatura 600 g/m², spessore equivalente della rete 0,113 mm, tensione limite convenzionale caratteristica del composito 835 MPa, elastico medio della rete 86,20 GPa. Successivamente si procederà ad un secondo strato di malta **STRUTTURA TIXO TX 251** fino ad ottenere uno spessore complessivo dell'intervento di almeno 15 mm. Sono esclusi dalla voce: i lavori di rimozione di intonaci esistenti, la bonifica delle zone degradate, la preparazione del supporto tramite lavaggio e saturazione con acqua delle superfici di applicazione, i connettori (se previsti), eventuali prodotti di finitura e le prove di accettazione del materiale.

Tutti i materiali devono essere conformi alle specifiche tecniche e certificati in accordo alle normative vigenti.

SUPPORTO IN TUFO

Intervento di rinforzo strutturale su murature in tufo esistenti mediante sistema FRCM **C-MATRIX G620C50-H** di Fibre Net s.p.a., conforme a EAD 340275-00-0104 e provvisto di marcatura CE con sistema di controllo AVCP2+. L'intervento prevede la stesura di un primo strato di malta **STRUTTURA TIXO - TX 251** di Fibre Net a base cementizia polimero modificata, resistenza a compressione ≥ 45 MPa, la successiva applicazione di rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata **FB-VAR620R24H** di Fibre Net, dimensione della maglia 24x24 mm, grammatura 600 g/m², spessore equivalente della rete 0,113 mm, tensione limite convenzionale caratteristica del composito 850 MPa, modulo elastico medio della rete 86,20 GPa. Successivamente si procederà ad un secondo strato di malta **STRUTTURA TIXO - TX 251** fino ad ottenere uno spessore complessivo dell'intervento di almeno 15 mm. Sono esclusi dalla voce: i lavori di rimozione di intonaci esistenti, la bonifica delle zone degradate, la preparazione del supporto tramite lavaggio e saturazione con acqua delle superfici di applicazione, i connettori (se previsti), eventuali prodotti di finitura e le prove di accettazione del materiale.

Tutti i materiali devono essere conformi alle specifiche tecniche e certificati in accordo alle normative vigenti.

SUPPORTO IN CALCESTRUZZO

Intervento di rinforzo strutturale su strutture in c.a. esistenti mediante sistema FRCM **C-MATRIX G620C50-H** di Fibre Net s.p.a., conforme a EAD 340275-00-0104 e provvisto di marcatura CE con sistema di controllo AVCP2+. L'intervento prevede la stesura di un primo strato di malta **STRUTTURA TIXO - TX 251** di Fibre Net a base cementizia polimero modificata, resistenza a compressione ≥ 45 MPa, la successiva applicazione di rete bidirezionale in fibra di vetro AR impregnata **FB-VAR620R24H** di Fibre Net, dimensione della maglia 24x24 mm, grammatura 600 g/m², spessore equivalente della rete 0,113 mm, tensione limite convenzionale caratteristica del composito 864 MPa, modulo elastico medio della rete 86,20 GPa. Successivamente si procederà ad un secondo strato di malta **STRUTTURA TIXO - TX 251** fino ad ottenere uno spessore complessivo dell'intervento di almeno 15 mm. Sono esclusi dalla voce: i lavori di rimozione di intonaci esistenti, la bonifica delle zone degradate, la preparazione del supporto tramite lavaggio e saturazione con acqua delle superfici di applicazione, i connettori (se previsti), eventuali prodotti di finitura e le prove di accettazione del materiale.

Tutti i materiali devono essere conformi alle specifiche tecniche e certificati in accordo alle normative vigenti.

Le informazioni riportate nella presente scheda ed eventuali consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto, relativamente alle modalità d'uso e le prestazioni dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano nessuna nostra responsabilità o garanzia sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Fibre Net sono idonei per l'uso e gli scopi che si prefigge e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento in conformità alle leggi e i regolamenti in vigore. Fibre Net può modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni del prodotto oggetto della presente scheda in qualsiasi momento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive e/o nuovi prodotti. Per altre informazioni si invita il Cliente a contattare preventivamente l'ufficio tecnico di Fibre Net. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.