



INTEGRA SPECIAL - RETARD 500

ADDITIVO RITARDANTE PER MALTE E BETONCINI CEMENTIZI



INTEGRA SPECIAL - RETARD 500 è un additivo ritardante liquido da impiegare per aumentare la lavorabilità e il mantenimento della lavorabilità delle malte cementizie strutturali da riparazione della linea STRUTTURA TIXO, STRUTTURA FLUIDO, STRUTTURA STEEL FLUID e dei betoncini cementizi strutturali della linea STRUTTURA BETON.

INTEGRA SPECIAL - RETARD 500 è particolarmente suggerito in tutti quei casi dove ci sia necessità di prolungare il tempo di lavorabilità in presenza di elevate temperature ambientali. INTEGRA SPECIAL RETARD 500 è un additivo liquido esente da cloruri e appositamente formulato per ritardare l'idratazione del cemento migliorando la lavorabilità e il pompaggio delle miscele cementizie, nonché per evitare la formazione di giunti freddi nel caso di interruzione dei getti

INTEGRA SPECIAL - RETARD 500

DATI IDENTIFICATIVI E INDICAZIONI PER L'IMPIEGO

Peso specifico	1,25 ± 0,03 kg/litro
Consistenza	liquido
Colore	Ambrato
Dosaggio	0,1 - 0,3 % sul peso della malta o del betoncino
Temperatura di applicazione	+ 5 °C / + 35 °C
Cloruri solubili in acqua secondo EN 480-10 (%)	< 0,1 (assenti)
Confezione	Taniche in plastica da 25 litri
Stoccaggio	12 mesi in confezione originale, integra e a riparo dal sole conservata ad una temperatura tra i 10°C e i 30°C

MODALITA' DI IMPIEGO

In un recipiente pulito o in betoniera, aggiungere **INTEGRA SPECIAL - RETARD 500** insieme all'acqua d'impasto della malta o del betoncino, quindi di seguito versare lentamente sotto agitazione meccanica un sacco da 25 kg di prodotto in polvere e miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. Si noti che l'aggiunta di **INTEGRA SPECIAL - RETARD 500** alla malta o al betoncino comporta una possibile riduzione dell'acqua d'impasto di 0,2-0,3 litri per ogni sacco da 25 kg.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

INTEGRA SPECIAL - RETARD 500 è confezionato in taniche da 25 litri.

Si raccomanda di conservare le confezioni al coperto, in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra +10 °C e +30°C.

In tali condizioni il prodotto può essere utilizzato entro 12 mesi dalla fabbricazione in confezione originale, integra e a riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

INTEGRA SPECIAL - RETARD 500 non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative. Si raccomanda di usare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione di prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

Aggiungere **INTEGRA SPECIAL - RETARD 500** nell'acqua d'impasto prima di aggiungere il prodotto in polvere

Non utilizzare **INTEGRA SPECIAL - RETARD 500** in quantità superiore a quella suggerita. Per dosaggi diversi da quelli indicati nella scheda tecnica consultare il tecnico Fibre Net.

Non lasciare le taniche di **INTEGRA SPECIAL - RETARD 500** esposte al sole

Non utilizzare **INTEGRA SPECIAL - RETARD 500** con temperature inferiori a +5°C

CONFORMITA'

INTEGRA SPECIAL - RETARD 500 è conforme alla norma UNI EN 934-2 sugli additivi per calcestruzzo.

L'acquirente e responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net SpA non si assume alcuna responsabilità per utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.